

TYTAN PROFESSIONAL DISPROBIT

TYTAN PROFESSIONAL **Disprobit** je disperzní asfaltová směs modifikovaná syntetickou pryží. Je určena pro lehké hydrofobní izolace i k renovaci a ochraně střešních krytin. Tento výrobek je ideální pro použití v mírném evropském klimatu – membrány jsou velice odolné proti tvorbě trhlin způsobených mrazem. Nátěr tímto výrobkem odolává atmosférickým vlivům, vodě, zředěným kyselinám a zásadám i agresivním látkám přítomným v půdě. Díky svým tixotropním vlastnostem nátěr nestéká po vertikálních površích dokonce ani při vyšších teplotách. **Disprobit** lze aplikovat na suché i vlhké povrchy. Je kompatibilní s pěnovým polystyrenem.

TYPICKÉ POUŽITÍ

- Základový nátěr pod asfaltové laky (na disperzní bázi)
- Hydroizolace podzemních částí budov
- Hydrofobní izolace pod dlažbou v suterénech, v garážích, na terasách a balkonech
- Renovace a údržba střešních krytin z asfaltové lepenky

VÝHODY

- Nanášení na suché i vlhké povrchy
- Nestéká po vertikálních plochách
- Neobsahuje rozpouštědla

TECHNICKÁ DATA

	Parametr (při +23°C a 60%RV)	Norma/metoda/poznámka
Barva	tmavě hnědá/černá	
Konzistence	tixotropní látka	
Aplikační teplota	+5°C až +30°C	
Základový nátěr		
Redění vodou	1:2	
Vydatnost	0,2 – 0,3 kg/m ²	
Izolace		
Doba schnutí 1 vrstvy	6 hodin	
Vydatnost	0,8 – 1,2 kg/m ²	při jedné vrstvě
Počet vrstev	2 – 4	dle aplikace

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava - Povrch nesmí být zmrzlý ani ojiňený a musí být zbavený stojící vody. Odstranit staré nátěry, prach, ostré hrany a volné částice (odstranit zbytky separátoru používaného při bednění). Odstranit rez z kovových částí a chránit je před korozí. Zaplňte otvory a trhliny větší než 2 mm. Drsné povrchy omítnout cementovou maltou. Nové omítky a beton musí být vyzrálé.

Aplikace - Aplikovat za studena. Před použitím důkladně promíchat nízko-otáčkovým míchadlem. Směs nanášet pomocí smetáku nebo štětky. Aplikaci další vrstvy až po zaschnutí vrstvy předchozí. Jednotlivé vrstvy nanášejte křížem.

Datum vydání: 17.04.2014

strana 2 ze 2
Revize: 03.10.2023

Základový nátěr – před aplikací zřed'te Disprobit vodou v poměru 1:2.

Renovace a údržba střešních krytin – Oprava starých střešních krytin: Odstranit uvolněné části střešní lepenky a další nečistoty, puchýře a hrbolky křížem rozříznout a zalepit vhodným lepidlem. Mezery vyplnit gumoasfaltovým tmelem. Nanést alespoň 2 vrstvy Disprobitu. Ke zvýšení trvanlivosti nátěru se doporučuje rozhodit na poslední čerstvou vrstvu minerální posyp (např. písek).

Hydrofobní izolace – Nanášet alespoň 2 vrstvy. Všechny okraje a spáry je třeba opatřit vyztužit tkaninou, vlepenou do 1. vrstvy. Při použití na vnějších svislých stěnách se doporučuje chránit izolaci polystyrénovými deskami přilepenými nebo drenážními fóliemi, aby se předešlo mechanickému poškození kořeny rostlin nebo ostrými kameny. Při zasypávání izolovaných stěn zeminou je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození izolace. Na Disprobit nelepit keramické obklady a dlažbu.

Čištění - Vodou, po zaschnutím organickým rozpouštědlem.

BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ INFORMACE

Před použitím si přečtete bezpečnostní list tohoto výrobku.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby. Skladujte při teplotě od +5°C do +35°C. Chraňte před mrazem.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zřiká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zřiká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.