

Pokrývačský tmel

Pokrývačský tmel je trvale tvárný tmel na bázi modifikovaného bitumenu. Tmel je doporučen střešní aplikace a ostatní použití vhodná pro bitumeny a asfalty: tmelení, opravy, renovace a ochrany spojů, prasklin a štěrbin na všech typech střešních povrchů. Tmel zajišťuje vynikající odolnost proti měnícím se klimatickým podmínkám při teplotách od -50°C do +90°C a UV záření. Lze aplikovat na vlhké podklady. Tmel má vynikající přilnavost k většině střešních materiálů jako jsou:

- | | | |
|---------------------|----------|---------|
| • asfaltové krytiny | • hliník | • dřevo |
| • dehtové krytiny | • cihly | • kámen |
| • střešní tašky | • kov | • PVC |

VÝHODY:

- Široký okruh střešních aplikací
- Vynikající přilnavost k suchým i vlhkým střešním materiálům
- Bez ovlivnění při vystavení vysokých a nízkých teplot
- Vynikající odolnost proti vlivům počasí a UV záření
- Okamžitě a snadno použitelný
- Trvale tvárný spoj
- Bez obsahu azbestu
- Černobarevné provedení

TYPICKÉ POUŽITÍ

- Tmelení netěsných střešních krytin z bitumenových krytin, střešních tašek, vlnitých a hladkých plechů a dalších
- Tmelení spojů krytin jako: bitumenové krytiny, střešní krytiny, azbestové desky, kovové pláty a jiné
- Tmelení přeplátovaných spojů, ošetření střešních hřebenů, ošetření rozvodů vzduchotechniky a komínů, použití na spojích protipožárních zdí a konců valbových střech, světlíků a ošetření střešních oken.
- Tmelení okapních spojů, úžlabin a svodů dešťové vody.
- Vyplňování žlabů a ploch během vytváření vlhkotěsné izolace, například spoje mezi základy a zdmi, sklepní a přízemní zdmi.
- Výplně míst mezi zdmi suterénu a betonovými pásy kolem stavby.

TECHNICKÁ DATA

Konzistence:	homogenní tvárná hmota
Barva:	černá
Hustota:	1,23 (+/- 0,05) g/cm ³
Aplikační teplota:	od +10°C do +35°C
Teplotní odolnost:	od -50°C do +90°C
Odolnost proti stárnutí:	Správně vytvořený spoj, běžně chráněný a ve vhodných podmínkách je odolný proti stárnutí a vlivům počasí
Přilnavost prachu:	prahová úroveň
Hořlavost:	hořlavý

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava: Pracovní povrchy musí být čisté, bez volných částic a nečistot jako je prach, rez, olej.

Aplikace: Uříznout špičku podle požadované šířky. Kartuši uříznout nad závitem a našroubovat aplikační špičku. Tmel aplikovat vhodnou pistolí na kartuše.



24 hodin před aplikací skladovat při pokojové teplotě. Po aplikaci důkladně uzavřít balení pro následné použití. Spotřeba tmelu závisí na rozměrech prasklin: 1 kartuše = cca. 3 bm pro spáru 1cm x 1cm.

Čištění: Nástroje a potřísněné povrchy čistit vhodným rozpouštědlem, např. metanol, či etanol.

Záruční doba je 24 měsíců od data výroby, jestliže je výrobek skladován v uzavřeném originálním obalu při teplotě od +5°C do +25°C na suchém místě.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.