

Pokrývačský tmel kaučukový

Pokrývačský tmel kaučukový je trvale pružný tmel na bázi syntetického kaučuku. Tmel je doporučen na opravy a renovace expanzních a konstrukčních střešních spojů. Barevné odstíny zajišťují estetické těsnění. Tmel má vynikající přilnavost bez použití primeru k většině střešních materiálů jako jsou:

- asfaltové krytiny
- dehtové krytiny
- střešní tašky
- cihly
- beton
- kov
- dřevo
- kámen
- PVC
- Měď

VÝHODY:

- Široký okruh střešních aplikací
- Vynikající na tmelení a opravy červených střech
- Vynikající přilnavost k většině střešních materiálů
- Vodě odolný, nestárnoucí tmel
- Trvale pružný
- Bez obsahu silikonů

TYPICKÉ POUŽITÍ

- Tmelení netěsných střešních krytin z bitumenů, střešních tašek, vlnitých a hladkých plechů a dalších
- Tmelení spojů krytin jako: bitumenové krytiny, azbestové desky, kovové pláty a jiné
- Tmelení spojů mezi klempířskými prvky jako jsou podokapní pásy, klempířské části protipožárních zdí, střešních lemů, lemování komínů, ventilačních trubek, spojů mezi požárními zdmi a střechou, světlíků a střešních oken;
- Tmelení okapových spojů, úžlabin a odtokových trubek na dešťovou vodu

TECHNICKÁ DATA

Nevytvrzený:	pasta
Konzistence:	0,94 g/cm ³ (+/- 0,05)
Hustota:	cca. 15-20 min
Pracovní čas:	1-2 mm/den v závislosti na tloušťce tmelu, okolní teplotě a vlhkosti
Vytvrzovací poměr:	od +5°C do +40°C
Aplikační teplota:	červená, transparentní, bílá, šedá, černá, hnědá
Barva:	
Vytvrzený:	
Tvrdost dle Shore A:	25 +/-5
Modul tažnosti při 100% natažení:	0,5 N/mm ²
Deformace:	25%
Teplotní odolnost:	od -25°C do +100°C

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava: Pracovní povrchy musí být suché, čisté, bez volných částic a nečistot jako je prach, rez, olej. V případě vytvoření estetického tmelení chránit hrany tmelené spáry TYTAN Maskovací malířskou páskou.

Aplikace: odříznout plastovou špičku kartuše těsně nad závitem, dle šířky spáry seříznout i aplikační špičku pod úhlem 45° v průřezu šíře spáry. Nasadit do aplikační pistole a aplikovat.

Tmel lze formovat do počátku tvorby povrchové slupky vlhkou stěrkou či látkou. Okamžitě po aplikaci odstranit TYTAN Maskovací malířskou pásku.

Čištění: Nástroje a potřísněné povrchy mohou být čištěny petrolejovými rozpouštědly, např. technický benzin, terpentýn, petrolej.

LOGISTICKÉ INFORMACE

Obsah	Balení	Množství v krabici	Standardní množství Na EURO paletě
310ml	Kartuše	12	1440
1kg	plechovka	12	420
5kg	Kbelík	12	420

Záruční doba je 24 měsíců od data výroby, jestliže je výrobek skladován v uzavřeném originálním obalu při teplotě od +5°C do +25°C na suchém místě. Chránit před mrazem.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selenia a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selenia vhodný i pro jeho specifické použití. Selenia zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selenia Bohemia se tímto zřeká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selenia Bohemia se zřeká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.