

TYTAN PROFESSIONAL HYDRO EXPRESS

TYTAN PROFESSIONAL HYDRO EXPRESS tekutá lepenka je určena k bezešvé hydroizolaci savých a porézních podkladů v interiérech, které nejsou nepřetržitě ponořeny ve vodě (např. spodní voda, vodní pára). HYDRO EXPRESS tekutá lepenka umožňuje vyhotovit neporušenou a elastickou vodotěsnou izolaci pod keramické obklady, poskytuje ochranu vůči vodě v oblastech, které jsou dočasně vystaveny vlhkosti: koupelny, kuchyně, sklepy, prádelny.

TYPICKÉ POUŽITÍ

Pod keramické obklady v místnostech jako jsou: koupelny, kuchyně, sklepy, prádelny.

Pro podklady jako jsou: minerální omítky, cemento-vápenné omítky, cementové potěry, pórobeton, beton, duté cihly, keramické cihly, sádkartonové nebo dřevotřískové podklady, podklady s podlahovým vytápěním.

VÝHODY

- ⇒ rychleschnoucí, 1 vrstva = 30 minut
- ⇒ lepení obkladů po 3 hodinách
- ⇒ trvale pružný nátěr
- ⇒ jednoduchá aplikace
- ⇒ přemostění trhlin v podkladu do 2 mm

TECHNICKÁ DATA

Aplikační teplota	+5°C až +35°C
Minimální tloušťka vrstvy po vyschnutí	1 mm
Vytvrzení 1 vrstvy	0,5 – 1 h
Přemostění trhlin v podkladu	do 2 mm
Lepení obkladů	po 3 h
Spotřeba na 1 mm	1,4 kg/m ²

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu - Podklad musí být pevný, čistý, suchý, bezprašný, odmaštěný, zbaven biologického a chemického napadení. Absorpční povrchy před aplikací hydroizolace opatřit nátěrem TYTAN HP – Hloubková penetrace. Na nových minerálních plochách produkt používat po úplném vytvrzení podkladu (betonové podklady min. 3 měsíce s vlhkostí <4%, cementové potěry min. 28 dní s vlhkostí <4%, anhydritové podklady s vlhkostí <0,5%, omítky a sádkové podklady s vlhkostí <1%).

Příprava produktu – Hydro Express tekutou lepenku bezprostředně před aplikací důkladně promíchat nízkorotačním míchadlem do získání homogenní konzistence.

Způsob použití - Pomocí štětce, válečku nebo ocelového hladítka nanést nejméně ve 2 vrstvách. Druhou vrstvu po zaschnutí vrstvy první, tedy přibližně po 30 minutách, aplikovat metodou „do kříže“. Rohy, hrany, dilatační spáry, praskliny v podkladu, průchody trubek, drenážních vedení musí být vyztuženy těsnícími páskami, nebo manžetami (umístit těsnící prvek do čerstvé vrstvy, pevně jej přitlačit a překrýt jej další vrstvou tekuté lepenky). Čerstvě nanesenou vrstvu chránit před nepříznivými vnějšími podmínkami a vlhkostí až do úplného vytvrzení. Výsledný povrch je nutné trvale chránit obkladem. Obklady lepit lepicími hmotami pro keramické obklady, třída C2 dle EN 12004:2017, minimálně 3 hodiny po nanesení poslední vrstvy.

Datum vydání: 19.05.2023

strana 2 ze 2
Revize: 19.05.2023

Poznámka: Doba vyzrání je uváděna pro teplotu 23°C a 50 % relativní vlhkost vzduchu. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu dobu vyzrání prodlužují. Pro keramické obklady používat pouze elastická lepidla. Nátěr není odolný vůči působení UV záření.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebovat do 12 měsíců od data výroby. Skladovat a přepravovat při teplotě od +5°C do +25°C v původních obalech mimo dosah zdroje tepla.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selenia a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selenia vhodný i pro jeho specifické použití. Selenia zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selenia Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selenia Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.