

TYTAN PROFESSIONAL HYDRO tekutá lepenka

TYTAN PROFESSIONAL HYDRO tekutá lepenka je určena k bezešvé hydroizolaci savých a porézních podkladů, které nejsou nepřetržitě ponořeny ve vodě (např. spodní voda, vodní pára). HYDRO tekutá lepenka umožňuje vyhotovit nepřerušenou a elastickou vodotěsnou izolaci pod keramické obklady, poskytuje ochranu vůči vodě v oblastech, které jsou dočasně vystaveny vlhkosti: koupelny, kuchyně, sklepy, prádelny, balkóny, terasy.

TYPICKÉ POUŽITÍ

Pod keramické obklady v místnostech jako jsou: koupelny, kuchyně, sklepy, prádelny a na balkónech a terasách.

VÝHODY

- ⇒ trvale pružný nátěr
- ⇒ jednoduchá aplikace
- ⇒ vhodné pro interiéry a exteriéry
- ⇒ přemostění trhlin v podkladu do 1 mm

TECHNICKÁ DATA

Aplikační teplota	+5°C až +25°C
Maximální tloušťka vrstvy	3 mm
Vytvrzení 1 vrstvy	cca 2 h
Celkové vytvrzení	cca 24 h
Spotřeba na 1 mm	1 – 1,5 kg/m ²

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu - Podklad musí být pevný, čistý, suchý, bezprašný, odmaštěný, zbaven biologického a chemického napadení. Absorpční povrchy před aplikací hydroizolace, opatřit nátěrem TYTAN HP – Hloubková penetrace. Na nových minerálních plochách je možno produkt použít po úplném vytvrzení podkladu (betonové podklady min. 3 měsíce s vlhkostí <4%, cementové potěry min. 28 dní s vlhkostí <4%).

Příprava produktu - Hydro tekutou lepenku bezprostředně před aplikací důkladně promíchejte nízkorotačním míchadlem do získání homogenní konzistence.

Způsob použití - Pomocí štětce, válečku nebo ocelového hladítka naneste 2 stejnoměrné vrstvy. Druhou vrstvu po zaschnutí vrstvy první, tedy přibližně po 2 hodinách, aplikujte metodou „do kříže“. Rohy, hrany, dilatační spáry, praskliny v podkladu, průchody trubek, drenážních vedení musí být vyztuženy těsníci páskami, nebo manžetami (Umístit těsnící prvek do čerstvé vrstvy, pevně jej přitlačit a překrýt jej další vrstvou tekuté lepenky). V oblastech, ve kterých panuje vyšší vlhkost, nanést přídatnou třetí vrstvu. Doba pro celkové vytvrzení je nejméně 24 hodin. Před zaschnutím nátěru je třeba jej chránit před deštěm. Keramický obklad je možno lepit po vytvrzení nanesené.

Poznámka: Doba vyzrání je uváděna pro teplotu 23°C a 50 % relativní vlhkost vzduchu 50 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu dobu vyzrání prodlužují. Pro keramické obklady používat pouze elastická lepidla. Nátěr není odolný vůči působení UV záření.

Datum vydání: 26.09.2018

strana 2 ze 2
Revize: 17.02.2022

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby v původních obalech mimo dosah zdroje tepla. Skladujte a přepravujte při teplotě od +5°C do +25°C. v původních obalech mimo dosah zdroje tepla.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.