

Klempířský těsnicí tmel stříbrný

Klempířský těsnicí tmel je jedno komponentní tmel na bázi modifikovaného bitumenu, připravený k přímému použití. Tmel je určen pro tmelení, opravy a renovace spár, spojů, prasklin a trhlin na všech střešních površích kde se požaduje stříbrná barva. Tmel obsahuje hliníkové pigmenty pro zvýšení odolnosti proti stárnutí. Tmel je dokonale přilnavý k typickým pokrývačským materiálům:

- | | | |
|----------------------|---------|---------|
| - bitumenové povrchy | - ocel | - cihly |
| - střešní tašky | - dřevo | - beton |
| - hliník | - kámen | |

VÝHODY:

- Široký okruh střešních aplikací
- Vynikající přilnavost k suchým a vlhkým střešním materiálům
- Tmel obsahuje hliníkové pigmenty pro zvýšení odolnosti proti stárnutí
- Vysoká odolnost proti stárnutí a UV záření
- Okamžitě a lehce použitelný
- Stříbrná barva

Typické použití

- Tmelení děr, prasklin a spojů na kovových střeších nebo jiných strukturách.
- Tmelení spojů mezi klempířskými prvky jako jsou podokapní pásy, klempířské části protipožárních zdí, střešních lemů, lemování komínů, ventilačních trubek, spojů mezi požárními zdmi a střešou, světlíků a střešních oken;
- Lepení bitumenových šindelů
- Tmelící aplikace v kontaktu se střešními okny.

Technická data

Složení:	směs bitumenových pryskyřic a hliníkových pigmentů v organických rozpouštědlech
Konzistence:	tixotropní pasta - tmel
Barva:	stříbrná, po aplikaci
Specifická hustota:	1,09 g/cm ³
Doba vytvrzování [mmú24h]:	2 - 3
Aplikační teplota:	od +10°C do +35°C
Pracovní čas:	do 15 minut
Teplotní odolnost:	-50°C až +90°C

NÁVOD K POUŽITÍ

Aplikace:

Odříznout plastovou špičku kartuše těsně nad závitem a dle šířky spáry seříznout aplikační špičku pod úhlem 45° v průřezu šíře spáry. Nasadit do aplikační pistole a aplikovat. 24 hodin před aplikací skladovat tmel při pokojové teplotě. Je-li to nezbytné lze tmel vyhladit vlhkou stěrkou. Spotřeba tmelu závisí na velikosti trhlin, přibližně 3 bm spoje o rozměrech 1cm x 1cm na kartuši.

Čištění: Nástroje a potřísněné povrchy mohou být čištěny petrolejovými rozpouštědly, např. technický benzin, terpentýn, petrolej.



Záruční doba je 24 měsíců od data výroby, jestliže je výrobek skladován v uzavřeném originálním obalu při teplotě od +5°C do +20°C na suchém místě. Bod vzplanutí +50°C.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selen a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selen vhodný i pro jeho specifické použití. Selen zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selen Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selen Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.