

## ŠROUBY V TUBĚ - Montážní lepidlo RB-20

**Šrouby v tubě - montážní lepidlo SBR RB-20** je univerzální lepidlo na bázi kaučuku určené pro lepení běžných materiálů během dokončovacích prací nebo renovací. Výrobek vykazuje vynikající přilnavost k:

- betonu
- dřevu
- cihlám
- omítce

### VÝHODY

- Tvoří silné, trvanlivé a stálé spoje
- Vynikající přilnavost ke stavebním povrchům
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Jednoduchá aplikace
- Vhodné pro polystyren
- Lze lepit i kovové předměty k absorpčním podkladům
- Neobsahuje toluen

### TYPICKÉ POUŽITÍ

- Lepení břidlice, panelů a desek z plastu (včetně tvrzeného PVC) a dřeva
- Lepení nábytku, konzolí, atd., včetně materiálů ze sádky a polyuretanu
- Lepení tepelně i zvukově izolačních materiálů

### TECHNICKÁ DATA

#### Před vytvrzením:

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Složení:               | styren - butadien kaučuk (SBS), hydrokarbonové pryskyřice, organická rozpouštědla |
| Barva a konzistence    | hnědožlutá pasta                                                                  |
| Hustota                | 1,1-1,2 g/cm <sup>3</sup>                                                         |
| Aplikační teplota      | +10°C až +30°C                                                                    |
| Lisovací doba          | 10-20 minut                                                                       |
| Doba úplného vytvrzení | 24-72 hodin                                                                       |
| Spotřeba               | 300-600 g/m <sup>2</sup>                                                          |
| Hořlavost              | Hořlavé                                                                           |

#### Po vytvrzení:

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Obsah sušiny                         | 70% ± 3%          |
| Teplotní odolnost spoje po vytvrzení | od -20°C do +60°C |

### ZPŮSOB POUŽITÍ

**Příprava povrchu** - Pracovní povrchy musí být rovné, čisté a bez uvolněných částic, zbavené nečistot jako je prach, rez, olejové nečistoty. Veškeré stávající nesoudržné obklady musí být před aplikací odstraněny z důvodu získání potřebné přilnavosti. S lepidlem nelze vyrovnávat nerovnosti podkladu.

**Aplikace** - Konec tuby odříznout nad závitem a našroubovat aplikační špičku. Špičku seříznout dle požadavku šíře spáry nebo tloušťky nanášeného lepidla. Kartuši vložit do aplikační pistole. Lepidlo nanést v pruzích nebo plošně na podklad, který bude lepen. Oba povrchy spojit a opět je oddělit. Po 5 minutách oba povrchy opět spojit a pevně je stlačit po celé lepené ploše.

V případě lepení kovových předmětů k absorpčním podkladům, provést test přilnavosti (obzvlášť pro hliník a zinek).

## SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Záruční doba je 24 měsíců od data výroby, jeli lepidlo skladováno v originálním neotevřeném obalu. Skladovat při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chraňte před mrazem!

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selenia a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selenia vhodný i pro jeho specifické použití. Selenia zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selenia Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selenia Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.