

Štukový akryl

Štukový akryl je vysoce kvalitní, jedno-komponentní plasto-elastický tmel se zrnitou povrchovou strukturou speciálně vyvinutý pro shodný vzhled při opravovaných a tmelení nových spár v betou, zdivu a štukových omítkách. Tmel je určen pro vyplňování mezer a prasklin a pro tmelení všech spojů v interiérech a exteriérech, které nejsou vystaveny velkému pohybovému zatížení. Tento vysoce kvalitní tmel má vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů, jako jsou:

- beton
- omítka
- cihly
- dřevo
- cement-azbestový materiál

VÝHODY

- **Dokončovací tmel s hrubozrnnou strukturou**
- **Možnost širokého využití ve stavebnictví**
- **Přetíratelný**
- **Po vytvrzení odolný vlhku a vodě**
- **Vodou čistitelný**
- **Vynikající přilnavost k většině porézních materiálů**
- **Tmel lze aplikovat na matně vlhké savé povrchy**
- **Vhodný pro použití v interiérech a exteriérech**
- **Bez zápachu**
- **Okamžitě použitelný**
- **Velice snadná aplikace**

TYPICKÉ POUŽITÍ

- Opravy prasklin v dekorační omítce, sádrovém štuku, betonu, zdivu a maltě
- Vyplňování a tmelení prasklin zdiva, v balustrádách a parapetech
- Tmelení spojů sádrokartonových konstrukcí
- Malé opravy omítek před malováním
- Tmelení spár obvodu rámců oken a dveří
- Tmelení provzdušněného betonu
- Tmelení nízko pohybových konstrukčních spojů mezi cihlami, betonem, kamenem a další

STANDARDS

Štukový akryl je vyroben v souladu s požadavky norem ISO 11600 pro tmely typu F ve třídě 7,5.

TECHNICKÁ DATA

Konzistence	Nestékavá pasta
Dodávané barvy	Bílá
Specifická hustota	1,7 ± 0,05 g/cm ³
Teplotní odolnost	-10°C ÷ +80°C (po vytvrzení)
Aplikační teplota	+7°C ÷ +40°C
Vytvrzovací poměr	cca 1 mm/den
Tvorba povrchové slupky	do 20 minut

NÁVOD K POUŽITÍ

Tvar spoje: Šíře spoje **Štukový akryl** by měla být v rozsahu 6 až 24 mm. Hloubka spoje by měla být minimálně 6 mm a maximálně 9 mm. Velikost spoje by neměla přesáhnout 12x12 mm. Pro hlubší spáry použít **TYTAN Výplňový provazec**.

Příprava povrchů: Pracovní povrchy musí být čisté, bez prachu, mastnoty, bitumenů a námrazy. Kovové podklady musí být zbaveny rzi. Odstranit zbytky starých materiálů, zvláště pak nedostatečně soudržných nátěrů. Povrchy čistit a odmašťovat acetonem, isopropanolem, etanolem (kovy a skla), nebo saponátem (umělé hmoty). Hrany tmelených povrchů zabezpečit **TYTAN** maskovací páskou. V případě nanášení na neznámé podklady je nezbytné testování před vlastní aplikací.

Nanášení: Odříznout plastovou špičku kartuše těsně nad závitem, dle šířky spáry seříznout i aplikační špičku pod úhlem 45° v průřezu šíře spáry. Nasadit do aplikační pistole a aplikovat. Tmel na sádkartony aplikovat s patřičným tlakem pro zabezpečení okamžité přilnavosti a požadovaného vyplnění spáry. Ihned po aplikaci vyhladit spáru vlhkou stěrkou nebo prstem namočeným v **TYTAN Prostředek pro zarovnání povrchu** nebo v mýdlovém či jarovém roztoku, poté odstranit maskovací pásku. Po aplikaci chránit před deštěm nejméně 6 hodin pro dosažení maximálního výsledku. Po úplném vytvrzení lze **Štukový akryl** přetírat většinou disperzních barev. Kompatibilita barvy a tmelu by měla být otestována před aplikací barvy.

Čistění: Čistit dokud tmel nevytverdne. Po vytvrzení může být tmel odstraněn pouze mechanicky.

Poznámky:

Štukový akryl by neměl být použit:

- Ve spojích v dlouhodobém kontaktu s vodou,
- Pokud na místo aplikace právě prší,
- Na bitumenové nebo asfaltové podklady a umělé hmoty, které obsahují plastifikátory,

Vlivem plastických vlastností akrylového tmelu, tmel by neměl být použit pro tmelení dilatačních spár. V tomto případě jsou doporučeny permanentně elastické **TYTAN Silikonové tmely**.

PRACTICKÉ INFORMACE**Pomocné doplňkové produkty:**

- **TYTAN Výplňový provazec** k zajištění optimální hloubky spáry (spoje),
- **TYTAN Maskovací páska** zajišťuje čisté hrany tmelu,
- **TYTAN Prostředek pro zarovnání povrchu** k zajištění hladkého povrchu,
- **TYTAN „Joint finger“ set** – pomůcka pro tvarování a vyhlazování povrchu tmelu.

SKLADOVÁNÍ

Záruční doba je 12 měsíců od data výroby, jestliže je výrobek skladován v uzavřeném originálním obalu při teplotě od +5°C do +25°C na suchém místě, chráněném před mrazem.

Bezpečnostní informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu dostupném na vyžádání.

Likvidace odpadů: Zbytky výrobků a prázdné kartuše musí být zlikvidovány s podle platných právních úprav. Pro malospotřebitele: Obal znečištěný výrobkem, odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selen a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selen vhodný i pro jeho specifické použití. Selen zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selen Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selen Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.